

















PRINTCORK

			HDF	HDF	Tiles
	Dimensões e espessura	EN 427 & EN 428	ca. 620 × 450 × 10 mm ca. 915 × 305 × 10 mm ca. 1235 × 200 × 10 mm ca. 1235 × 305 × 10 mm ca. 1815 × 200 × 10 mm	ca. 620 × 450 × 11 mm ca. 915 × 305 × 11 mm ca. 1235 × 200 × 11 mm ca. 1235 × 305 × 11 mm ca. 1815 × 200 × 11 mm	ca. 620 × 450 × 6 mm ca. 915 × 305 × 6 mm ca. 1235 × 200 × 6 mm ca. 1235 × 305 × 6 mm ca. 1815 × 200 × 6 mm
	Classificação	EN 16511	doméstico 23 comercial 33	doméstico 23 comercial 33	doméstico 23 comercial 33
	Peso total	EN 430	ca. 8.600 g/m ²	ca. 8.900 g/m ²	ca. 3.000 g/m ²
	Resistência à abrasão	EN 14354 & EN 13329	AC5	AC5	AC5
	Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	17 dB	18 dB	17 dB
	Resistência às rodas da cadeira	EN 425	adequado para tipo W	adequado para tipo W	adequado para tipo W
	Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1
	Resistência térmica	EN 12524	0,080 m ² K/W	0,108 m ² K/W	0,06 m ² K/W
	Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %	< 0,10 %
	Pegada residual	EN 433	max. 0,15 mm	max. 0,15 mm	max. 0,25 mm
	Resistência à luz	ISO 105	> 7	> 7	> 7
	Resistência química	EN 423	muito boa resistência	muito boa resistência	muito boa resistência
	Emissões		compatível com AgBB	compatível com AgBB	compatível com AgBB
	Inchaço após 24h.	EN 317	< 8%	< 8%	0 % (resistente a água)
	Força de bloqueio	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Propiedade antiderrapante	EN 51130	R10	R10	R10
	Resistência ao impacto	EN 438-2 / EN 13329	2000 / 14 mm Classe 33	2000 / 14 mm Classe 33	2000 / 14 mm Classe 33